Nouvelles nuances mode
de solidité à la lumière normale et supérieure.

Marque de fabrique.

LEOPOLD CASSELLA & Co.

G. m. b. H.

FRANCFORT s.-l.-M.

No. 3751.

1924

Nouvelles nuances mode

de solidité à la lumière normale et supérieure.

Recette:

Teindre pendant 1 à $1^1/_2$ heure au bouillon avec addition de

10 % sulfate de soude crist. et
10 à 15 % bisulfate de soude

ou

20 % sulfate de soude crist. et
4 à 6 % acide sulfurique.

Sans garantie.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/nouvellesnuances00leop

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,006% Vert Cyanol B 0,04 % Jaune acide solide TL 0,016% Azo-Orseille BB	0,017% Cyanol d'Alizarine EF 0,045% Jaune acide solide TL 0,015% Lanafuchsine brillante GG		1
0,02 % Vert Cyanol B 0,16 % Jaune acide solide TL 0,05 % Azo-Orseille BB	0,05 % Cyanol d'Alizarine EF 0,18 % Jaune acide solide TL 0,042% Lanafuchsine brillante GG		2
0,011% Vert Cyanol B 0,03 % Violet acide 6 BS 0,015% Azo-Orseille BB	0,09 % Cyanol d'Alizarine EF 0,015% Lanafuchsine brillante GG		3
0,11 % Vert Cyanol B 0,08 % Violet acide 6 BS 0,07 % Azo-Orseille BB	0,36 % Cyanol d'Alizarine EF 0,04 % Lanafuchsine brillante GG		4
0,03 % Vert Cyanol B 0,08 % Jaune acide solide TL 0,06 % Lanafuchsine SG	0,048% Cyanol d'Alizarine EF 0,112% Jaune acide solide TL 0,032% Lanafuchsine brillante GG		5
0,17 % Vert Cyanol B 0,32 % Jaune acide solide TL 0,27 % Lanafuchsine SG	0,2 % Cyanol d'Alizarine EF 0,48 % Jaune acide solide TL 0,17 % Lanafuchsine brillante GG		6
0,15 % Vert Cyanol B 0,08 % Lanafuchsine SG	0,17 % Cyanol d'Alizarine EF 0,04 % Jaune acide solide TL 0,036% Lanafuchsine brillante GG		7
0,51 % Vert Cyanol B 0,05 % Jaune acide solide TL 0,26 % Lanafuchsine SG	0,47 % Cyanol d'Alizarine EF 0,14 % Jaune acide solide TL 0,11 % Lanafuchsine brillante GG		8
1 % Vert Cyanol B 0,08 % Jaune acide solide TL 0,45 % Lanafuchsine SG	1,3 % Cyanol d'Alizarine EF 0,5 % Jaune acide solide TL 0,33 % Lanafuchsine brillante GG		9

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,065% Violet acide 6 BS 0,022% Azo-Orseille BB	0,16 % Violet unissant d'Alizarine B 0,008% Lanazurine KRR		10
0,138% Violet acide 6 BS 0,062% Azo-Orseille BB	0,3 % Violet unissant d'Alizarine B 0,016% Lanazurine KRR		11
0,007% Vert Cyanol B 0,3 % Jaune acide solide TL 0,04 % Lanafuchsine SG	0,015% Cyanol d'Alizarine EF 0,3 % Jaune acide solide TL 0,03 % Lanafuchsine brillante GG		12
0,06 % Vert Cyanol B 0,55 % Jaune acide AT 0,18 % Lanafuchsine SG	0,07 % Cyanol d'Alizarine EF 1,5 % Jaune acide solide TL 0,14 % Lanafuchsine brillante GG		13
0,11 % Vert Cyanol B 0,11 % Jaune acide solide TL 0,09 % Lanafuchsine SG	0,11 % Cyanol d'Alizarine EF 0,12 % Jaune acide solide TL 0,036% Lanafuchsine brillante GG		14
0,45 % Vert Cyanol B 0,32 % Jaune acide solide TL 0,44 % Lanafuchsine SG	0,5 % Cyanol d'Alizarine EF 0,5 % Jaune acide solide TL 0,25 % Lanafuchsine brillante GG		15
0,05 % Vert Cyanol B 0,05 % Violet acide 6 BS 0,06 % Lanafuchsine SG	0,2 % Cyanol d'Alizarine EF 0,01 % Jaune acide solide TL 0,04 % Lanafuchsine brillante GG 0,02 % Orangé GG		16
0,31 % Vert Cyanol B 0,07 % Violet acide 6 BS 0,22 % Lanafuchsine SG	0,52 % Cyanol d'Alizarine EF 0,02 % Jaune acide solide TL 0,085% Lanafuchsine brillante GG 0,05 % Orangé GG		17
0,67 % Vert Cyanol B 0,42 % Lanafuchsine SG	0,85 % Cyanol d'Alizarine EF 0,09 % Jaune acide solide TL 0,2 % Lanafuchsine brillante GG 0,1 % Orangé GG		18

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,065% Violet acide 6 BS 0,01 % Azo-Orseille BB	0,15 % Violet unissant d'Alizarine B		19
0,03 % Vert Cyanol B 0,14 % Jaune acide solide TL 0,047% Azo-Orseille BB	0,053% Cyanol d'Alizarine EF 0,13 % Jaune acide solide TL 0,036% Lanafuchsine brillante GG		20
0,1 % Vert Cyanol B 0,52 % Jaune acide solide TL 0,15 % Azo-Orseille BB	0,18 % Cyanol d'Alizarine EF 0,6 % Jaune acide solide TL 0,1 % Lanafuchsine brillante GG		21
0,085% Vert Cyanol B 0,06 % Jaune acide solide TL 0,06 % Azo-Orseille BB	0,105% Cyanol d'Alizarine EF 0,055% Jaune acide solide TL 0,03 % Lanafuchsine brillante GG		22
0,28 % Vert Cyanol B 0,12 % Jaune acide solide TL 0,15 % Azo-Orseille BB	0,38 % Cyanol d'Alizarine EF 0,18 % Jaune acide solide TL 0,06 % Lanafuchsine brillante GG		23
0,7 % Vert Cyanol B 0,3 % Jaune acide solide TL 0,33 % Azo-Orseille BB	0,76 % Cyanol d'Alizarine EF 0,36 % Jaune acide solide TL 0,16 % Lanafuchsine brillante GG		24
0,001% Vert Cyanol B 0,1 % Jaune acide solide TL 0,015% Azo-Orseille BB	0,003% Cyanol d'Alizarine EF 0,08 % Jaune acide solide TL 0,011% Lanafuchsine brillante GG		25
0,002% Vert Cyanol B 0,26 % Jaune acide solide TL 0,03 % Azo-Orseille BB	0,006% Cyanol d'Alizarine EF 0,18 % Jaune acide solide TL 0,022% Lanafuchsine brillante GG		26
0,003% Vert Cyanol B 0,5 % Jaune acide solide TL 0,06 % Azo-Orseille BB	0,013% Cyanol d'Alizarine EF 0,35 % Jaune acide solide TL 0,045% Lanafuchsine brillante GG		27

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,11 % Vert Cyanol B 0,06 % Jaune acide solide TL 0,21 % Lanafuchsine SG	0,14 % Cyanol d'Alizarine EF 0,11 % Jaune acide solide TL 0,11 % Lanafuchsine brillante GG 0,02 % Orangé GG		28
0,17 % Vert Cyanol B 0,08 % Jaune acide solide TL 0,28 % Lanafuchsine SG	0,21 % Cyanol d'Alizarine EF 0,16 % Jaune acide solide TL 0,17 % Lanafuchsine brillante GG 0,04 % Orangé GG		29
0,29 % Vert Cyanol B 0,14 % Jaune acide solide TL 0,48 % Lanafuchsine SG	0,33 % Cyanol d'Alizarine EF 0,22 % Jaune acide solide TL 0,24 % Lanafuchsine brillante GG 0,06 % Orangé GG		30
0,035% Violet acide 6BS 0,005% Azo-Orseille BB	0,08 % Violet unissant d'Alizarine B		31
0,055% Vert Cyanol B 0,02 % Azo-Orseille BB	0,08 % Cyanol d'Alizarine EF 0,012% Jaune acide solide TL 0,008% Lanafuchsine brillante GG		32
0,05 % Vert Cyanol B 0,03 % Violet acide 6BS 0,02 % Azo-Orseille BB	0,14 % Cyanol d'Alizarine EF 0,006% Jaune acide solide TL 0,017% Lanafuchsine brillante GG		33
0,18 % Vert Cyanol B 0,23 % Jaune acide solide TL 0,21 % Lanafuchsine SG	0,2 % Cyanol d'Alizarine EF 0,2 % Jaune acide solide TL 0,075% Lanafuchsine brillante GG 0,06 % Orangé GG		34
0,6 % Vert Cyanol B 0,5 % Jaune acide solide TL 0,6 % Lanafuchsine SG	0,64 % Cyanol d'Alizarine EF 0,48 % Jaune acide solide TL 0,2 % Lanafuchsine brillante GG 0,15 % Orangé GG		35
1,2 % Vert Cyanol B 0,75 % Jaune acide solide TL 1 % Lanafuchsine SG	1,5 % Cyanol d'Alizarine EF 0,8 % Jaune acide solide TL 0,32 % Lanafuchsine brillante GG 0,3 % Orangé GG		36

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,01 % Violet acide 6BS 0,05 % Azo-Orseille BB	0,03 % Cyanol d'Alizarine EF 0,05 % Lanafuchsine brillante GG		37
0,09 % Vert Cyanol B 0,17 % Azo-Orseille BB 0,14 % Lanafuchsine SG	0,15 % Cyanol d'Alizarine EF 0,06 % Jaune acide solide TL 0,19 % Lanafuchsine brillante GG		38
0,33 % Violet azo pour laine 7R 0,55 % Rhodamine B 0,01 % Lanafuchsine SG	0,1 % Violet unissant d'Alizarine B 0,4 % Lanazurine KRR		39
1,4 % Violet azo pour laine 7R 2,2 % Rhodamine B 0,2 % Lanafuchsine SG	0,3 % Violet unissant d'Alizarine B 2 % Lanazurine KRR		40
0,17 % Vert Cyanol B 1,8 % Jaune acide AT 0,48 % Lanafuchsine SG	0,27 % Cyanol d'Alizarine EF 1,2 % Jaune acide AT 0,14 % Lanafuchsine brillante GG 1,2 % Orangé GG		41
0,3 % Vert Cyanol B 2,6 % Jaune acide AT 0,7 % Lanafuchsine SG	0,5 % Cyanol d'Alizarine EF 2 % Jaune acide AT 0,15 % Lanafuchsine brillante GG 2 % Orangé GG		42
0,85 % Cochenille brillante 4R 0,5 % Lanafuchsine SG	1,7 % Lanafuchsine brillante GG 0,3 % Orangé GG 0,04 % Jaune acide solide TL		43
1,6 % Lanafuchsine SG 1,6 % Azorubis A	3 % Lanafuchsine brillante GG 0,7 % Orangé GG 0,3 % Violet azo pour laine 7R		44
3,5 % Azorubis A 0,55 % Violet azo pour laine 7R	4 % Lanafuchsine brillante GG 0,8 % Orangé GG 1,1 % Violet azo pour laine 7R		45

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,14 % Vert Cyanol B 2,1 % Jaune acide AT 0,04 % Lanafuchsine SG	0,15 % Cyanol d'Alizarine EF 2,4 % Jaune acide AT 0,02 % Lanafuchsine brillante GG		46
0,23 % Vert Cyanol B 3,7 % Jaune acide AT 0,17 % Lanafuchsine SG	0,35 % Cyanol d'Alizarine EF 4 % Jaune acide AT 0,04 % Lanafuchsine brillante GG		47
0,32 % Cyanol extra 0,16 % Violet acide 6BS 0,006% Lanafuchsine SG	0,6 % Cyanol d'Alizarine EF 0,2 % Cyanol extra		48
1,6 % Cyanol extra 0,4 % Violet acide 6BS 0,04 % Lanafuchsine SG	1,7 % Cyanol d'Alizarine EF 0,7 % Cyanol extra		49
0,004% Vert Cyanol B 0,03 % Jaune acide solide TL 0,16 % Lanafuchsine SG	0,02 % Cyanol d'Alizarine EF 0,09 % Orangé GG 0,08 % Lanafuchsine brillante GG		50
0,06 % Vert Cyanol B 0,38 % Jaune acide solide TL 0,85 % Lanafuchsine SG	0,12 % Cyanol d'Alizarine EF 0,6 % Orangé GG 0,45 % Lanafuchsine brillante GG		51
0,032% Vert Cyanol B 0,25 % Jaune acide solide TL 0,003% Lanafuchsine SG	0,036% Cyanol d'Alizarine EF 0,25 % Jaune acide solide TL 0,002% Lanafuchsine brillante GG		52
0,07 % Vert Cyanol B 1,2 % Jaune acide AT 0,02 % Lanafuchsine SG	0,1 % Cyanol d'Alizarine EF 1,1 % Jaune acide solide TL 0,01 % Lanafuchsine brillante GG		53
0,18 % Vert Cyanol B 2,6 % Jaune acide AT 0,08 % Lanafuchsine SG	0,22 % Cyanol d'Alizarine EF 2,5 % Jaune acide solide TL 0,025% Lanafuchsine brillante GG		54

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,08 % Vert Cyanol B 0,01 % Jaune acide solide TL 0,09 % Lanafuchsine SG	0,13 % Cyanol d'Alizarine EF 0,05 % Jaune acide solide TL 0,04 % Lanafuchsine brillante GG		55
0,3 % Vert Cyanol B 0,06 % Jaune acide solide TL 0,3 % Lanafuchsine SG	0,36 % Cyanol d'Alizarine EF 0,23 % Jaune acide solide TL 0,17 % Lanafuchsine brillante GG		56
0,12 % Vert Cyanol B 1,8 % Jaune acide AT 0,3 % Lanafuchsine SG	0,22 % Cyanol d'Alizarine EF 2 % Jaune acide AT 0,14 % Lanafuchsine brillante GG		57
0,35 % Vert Cyanol B 3 % Jaune acide AT 0,52 % Lanafuchsine SG	0,52 % Cyanol d'Alizarine EF 3,6 % Jaune acide AT 0,28 % Lanafuchsine brillante GG		58
0,35 % Violet acide 6BS 0,21 % Violet azo pour laine 7R 0,02 % Orangé GR spécial	0,1 % Violet unissant d'Alizarine B 0,8 % Violet Cyanol d'Alizarine R		59
1 % Violet acide 6BS 0,65 % Violet azo pour laine 7R	0,25 % Violet unissant d'Alizarine B 2 % Violet Cyanol d'Alizarine R		60
0,012% Lanafuchsine SG 0,03 % Orangé GR spécial	0,015% Lanafuchsine brillante GG 0,03 % Orangé GG		61
0,085% Lanafuchsine SG 0,185% Orangé GR spécial	0,11 % Lanafuchsine brillante GG 0,21 % Orangé GG		62
0,22 % Lanafuchsine SG 0,46 % Orangé GR spécial	0,28 % Lanafuchsine brillante GG 0,52 % Orangé GG 0,001% Cyanol d'Alizarine EF		63

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,6 % Rhodamine B 0,12 % Violet azo pour laine 7R	0,3 % Lanazurine KRR		64
2 % Rhodamine B 0,3 % Violet azo pour laine 7R 0,05 % Lanafuchsine SG	1 % Lanazurine KRR		65
4 % Rhodamine B 0,7 % Violet azo pour laine 7R 0,2 % Lanafuchsine SG	2 % Lanazurine KRR		66
0,33 % Vert Cyanol B 0,01 % Jaune acide solide TL 0,008 % Lanafuchsine SG	0,35 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,04 % Jaune acide solide TL		67
2 % Vert Cyanol B 0,07 % Jaune acide solide TL 0,022 % Lanafuchsine SG	1,8 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,28 % Jaune acide solide TL 0,06 % Lanafuchsine brillante GG		68
3,6 % Vert Cyanol B 0,2 % Jaune acide solide TL 0,1 % Lanafuchsine SG	3,4 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,44 % Jaune acide solide TL 0,11 % Lanafuchsine brillante GG		69
0,12 % Lanafuchsine SB 0,26 % Rhodamine B	0,4 % Rouge Cyanol d'Alizarine B 0,12 % Lanafuchsine brillante GG		70
0,35 % Lanafuchsine SB 1 % Rhodamine B	0,66 % Rouge Cyanol d'Alizarine B 0,4 % Lanafuchsine brillante GG		71
1,9 % Lanafuchsine SB 1,75 % Rhodamine B	0,75 % Rouge Cyanol d'Alizarine B 0,8 % Lanafuchsine brillante GG		72

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,43 % Violet acide 6BS 0,07 % Lanafuchsine SG	1 % Violet unissant d'Alizarine B		73
1,3 % Violet acide 6BS 0,2 % Lanafuchsine SG	3 % Violet unissant d'Alizarine B		74
0,62 % Vert solide Cyanol G 2 % Jaune acide AT 0,19 % Lanafuchsine SG	1,1 % Cyanol d'Alizarine SB 2,25 % Jaune acide AT 0,02 % Lanafuchsine brillante GG		75
1,2 % Vert solide Cyanol G 4 % Jaune acide AT 0,44 % Lanafuchsine SG	2 % Cyanol d'Alizarine SB 4,5 % Jaune acide AT 0,07 % Lanafuchsine brillante GG		76
0,2 % Vert Cyanol B 1,3 % Jaune acide AT 0,55 % Lanafuchsine SG	0,27 % Cyanol d'Alizarine EF 1,1 % Jaune acide solide TL 0,16 % Lanafuchsine brillante GG 0,8 % Orangé GG		77
0,44 % Vert Cyanol B 2 % Jaune acide AT 1 % Lanafuchsine SG	0,7 % Cyanol d'Alizarine EF 2,2 % Jaune acide solide TL 0,32 % Lanafuchsine brillante GG 1,6 % Orangé GG		78
0,06 % Violet acide 6BS 0,19 % Violet azo pour laine 7R 0,01 % Orangé GR spécial	0,22 % Cyanol d'Alizarine EF 0,5 % Rouge Cyanol d'Alizarine B		79
0,13 % Violet acide 6BS 0,36 % Violet azo pour laine 7R 0,02 % Orangé GR spécial	0,4 % Cyanol d'Alizarine EF 1 % Rouge Cyanol d'Alizarine B		80
0,33 % Violet acide 6BS 1,1 % Violet azo pour laine 7R 0,06 % Orangé GR spécial	0,45 % Cyanol d'Alizarine EF 1,5 % Violet azo pour laine 7R		81

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,38 % Lanafuchsine SG 0,013 % Orangé GR spécial	0,3 % Lanafuchsine brillante GG 0,1 % Orangé GG		82
2,4 % Lanafuchsine SG 0,1 % Vert Cyanol B	1,3 % Lanafuchsine brillante GG 0,5 % Orangé GG 0,14 % Cyanol d'Alizarine EF		83
0,32 % Vert Cyanol solide G 0,4 % Violet acide 6BS 0,025 % Lanafuchsine SG	0,8 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,5 % Violet unissant d'Alizarine B		84
1,3 % Vert Cyanol solide G 1,5 % Violet acide 6BS 0,004 % Lanafuchsine SG	2,4 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 1,7 % Violet unissant d'Alizarine B		85
0,01 % Vert Cyanol solide G 0,1 % Jaune acide AT	0,01 % Cyanol d'Alizarine EF 0,24 % Jaune acide solide TL		86
0,008 % Vert Cyanol solide G 0,3 % Jaune acide AT	0,02 % Cyanol d'Alizarine EF 0,8 % Jaune acide soude TL		87
0,54 % Vert acide extra conc. 0,12 % Jaune acide AT	0,65 % Vert Cyanol solide G 0,25 % Jaune acide solide 3G		88
1,8 % Vert acide extra conc. 0,35 % Jaune acide AT	2 % Vert Cyanol solide G 0,5 % Jaune acide solide 3G		89
3,7 % Vert acide extra conc. 0,77 % Jaune acide AT 0,03 % Orangé GR spécial	4,4 % Vert Cyanol solide G 1,1 % Jaune acide solide 3G		90

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,28 % Vert Cyanol B 0,16 % Jaune acide solide TL 0,066 % Lanafuchsine SG	0,25 % Cyanol d'Alizarine EF 0,2 % Jaune acide solide TL 0,02 % Lanafuchsine brillante GG		91
1,25 % Vert Cyanol B 0,6 % Jaune acide solide TL 0,3 % Lanafuchsine SG	1 % Cyanol d'Alizarine EF 0,8 % Jaune acide solide TL 0,1 % Lanafuchsine brillante GG		92
1 % Vert Cyanol B 0,02 % Jaune acide solide TL 0,1 % Azo-Orseille BB	0,7 % Cyanol d'Alizarine EF 0,1 % Jaune acide solide TL 0,01 % Lanafuchsine brillante GG		93
2 % Vert Cyanol B 0,03 % Jaune acide solide TL 0,16 % Azo-Orseille BB	1,4 % Cyanol d'Alizarine EF 0,2 % Jaune acide solide TL 0,02 % Lanafuchsine brillante GG		94
0,26 % Violet acide 6BS 0,56 % Rhodamine B	0,5 % Violet unissant d'Alizarine B 0,05 % Lanazurine KRR		95
0,6 % Violet acide 6BS 0,1 % Lanazurine KRR	Ne peut pas être obtenu plus solide à la lumière.		96
1,8 % Violet acide 6BS 0,3 % Lanazurine KRR	Ne peut pas être obtenu plus solide à la lumière.		97
1,15 % Vert Cyanol B 0,2 % Jaune acide solide TL 0,17 % Lanafuchsine SG	0,9 % Cyanol d'Alizarine EF 0,35 % Jaune acide solide TL 0,04 % Lanafuchsine brillante GG		98
2,4 % Vert Cyanol B 0,42 % Jaune acide solide TL 0,36 % Lanafuchsine SG	1,5 % Cyanol d'Alizarine EF 0,7 % Jaune acide solide TL 0,1 % Lanafuchsine brillante GG		99

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Nouvelles nuances mode de solidité à la lumière normale et supérieure

a) de solidité à la lumière normale	b) de solidité à la lumière supérieure		
0,04 % Vert Cyanol B 0,3 % Cyanol extra 0,015% Azo-Orseille BB	0,42 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,08 % Cyanol d'Alizarine EF		100
0,35 % Vert Cyanol B 0,6 % Cyanol extra 0,05 % Azo-Orseille BB	0,75 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,3 % Cyanol d'Alizarine EF		101
0,25 % Vert Cyanol B 1,7 % Cyanol extra 0,06 % Azo-Orseille BB	1,2 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B 0,85 % Cyanol d'Alizarine EF		102
1,4 % Vert Cyanol solide G 0,4 % Violet azo pour laine 7R 0,2 % Cyanol extra	3,5 % Cyanol d'Alizarine SB 0,15 % Jaune acide solide TL 0,09 % Lanafuchsine brillante GG		103
2,6 % Vert Cyanol solide G 0,65 % Violet azo pour laine 7R	5,4 % Cyanol d'Alizarine SB 0,4 % Jaune acide solide TL 0,2 % Lanafuchsine brillante GG		104
1,7 % Tétracyanol V 0,55 % Vert Cyanol solide G 0,5 % Violet azo pour laine 7R	5 % Cyanol d'Alizarine SB 0,06 % Jaune acide solide TL 0,06 % Lanafuchsine brillante GG		105
3 % Tétracyanol V 2 % Vert Cyanol solide G 0,85 % Violet azo pour laine 7R	9 % Cyanol d'Alizarine SB 0,32 % Jaune acide solide TL 0,24 % Lanafuchsine brillante GG		106
2 % Bleu azo pour laine SER 0,14 % Vert Cyanol solide G	2,9 % Cyanol d'Alizarine EF 0,6 % Violet Cyanol d'Alizarine R 0,1 % Orangé GG		107
4,65 % Bleu azo pour laine SER 0,25 % Vert Cyanol solide G	5 % Bleu azo solide B		108

Les teintes sont faites d'après les recettes b).

Teintes types.

3 % Jaune acide solide 3 G		109	3 % Vert acide extra conc.		122
3 % Jaune acide solide TL		110	3 % Vert Cyanol solide G		123
3 % Jaune acide AT		111	3 % Vert Cyanol B		124
3 % Orangé GG		112	2 % Tétracyanol V		125
3 % Orangé GR spécial		113	2 % Cyanol extra		126
1,5% Rhodamine B		114	3 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B		127
3 % Rouge Cyanol d'Alizarine B		115	6 % Cyanol d'Alizarine SB		128
3 % Azo-Orseille BB		116	3 % Cyanol d'Alizarine EF		129
3 % Cochenille brillante 4 R		117	3 % Violet unissant d'Alizarine B		130
3 % Lanafuchsine brillante GG		118	3 % Violet Cyanol d'Alizarine R		131
3 Lanafuchsine SG		119	3 % Violet acide 6 BS		132
3 Lanafuchsine SB		120	3 % Violet azo pour laine 7 R		133
3 % Azorubis A		121	3 % Bleu azo pour laine SER		134

LEOPOLD CASSELLA & Co., G. m. b. H., FRANCFORT s.-l.-M.